

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- BLURRY OR ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLATED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY DARK BLACK AND WHITE PHOTOS
- UNDECIPHERABLE GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 802 217 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

B46

(43) Veröffentlichungstag:
22.10.1997 Patentblatt 1997/43

(21) Anmeldenummer: 97106115.5

(22) Anmeldetag: 15.04.1997

(51) Int. Cl.⁶: C08J 5/06, C08K 9/04,
C08K 9/06, B60C 1/00,
C07F 7/12, C07F 7/18,
C07C 321/10, C07C 59/00,
C07C 57/00, C07C 233/00

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL PT SE

(30) Priorität: 17.04.1996 DE 19615134

(71) Anmelder: Continental Aktiengesellschaft
30165 Hannover (DE)

(72) Erfinder:
• Garnier, Francis, Dr.
94500 Champigny (FR)

• Lang, Philippe, Dr.
94300 Vincennes (FR)
• Michalitsch, Richard, Dr.
2305 Kopfstetten 72 (AT)
• Kaiser, Bernd, Dr.
30419 Hannover (DE)
• Nauer, Gerhard, Dr.
1210 Wien (AT)

(54) Haftvermittlersubstanz zwischen vulkanisierbarem Polymer und metallischem Festigkeitsträger

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Haftvermittlersubstanz zur besseren Haftung zwischen einem vulkanisierbaren Polymer und einem metallischen Festigkeitsträger.

Um eine bessere Haftung zwischen metallischem Festigkeitsträger und Gummi herzustellen, wird vorgeschlagen, eine Haftvermittlersubstanz mit folgender Struktur einzusetzen:

$X-(R)_n-(Ar)_r-(R)_m-Y$, wobei

X: -SH; -Si(Cl)₃; -Si[R₁(Cl)₂]; -Si(OR₁)₃; -
Si[R₁(OR₁)₂]; -COOH; -COCl
mit R₁: Alkylrest (verzweigt oder unver-


zweigt) und

R: -CH₂-; -CF₂-; -CH₂-CO-NH-CH₂-; -CF₂-CO-NH-
CF₂-; -CH₂-CO-NH-CF₂-; -CF₂-CO-NH-CH₂-
mit 0 ≤ n, m ≤ 16 und

Ar: aromatisches und/oder heteroaromatisches
System mit oder ohne Substituent
mit 0 ≤ i ≤ 6 und

Y: ungesättigter Rest ist, wobei n=m=i≠0.

FIG. 1



EP 0 802 217 A2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Haftvermittlersubstanz zur besseren Haftung zwischen einem vulkanisierbaren Polymer und einem metallischen Festigkeitsträger.

Um eine ausreichende und langanhaltende Haftung von Gummi an Metall herzustellen, müssen viele Parameter berücksichtigt werden. So muß die Oberfläche des metallischen Festigkeitsträgers so modifiziert sein, daß eine Anhaftung des Gummis ermöglicht wird. Dazu wurden bis dato metallische Festigkeitsträger (im allgemeinen Stahlcord), die in mit Schwefel vulkanisierbaren Kautschukmischungen eingebettet werden sollten mit einer Messingschicht überzogen. Weitere Entwicklungen gingen dahin, das Messing durch Zink-Cobalt- bzw. Zink-Nickel-Legierungen zu ersetzen (EP 536 545). Die Messingschicht bzw. Zinklegierung dient dazu, während der Vulkanisation durch Bildung einer Zwischenschicht eine mechanische Verzahnung mit der Gummimischung herzustellen. Ein Nachteil liegt allerdings darin, daß die Zwischenschicht den metallischen Festigkeitsträger (Stahlcord) nicht an allen Stellen bedeckt, so daß diese Stellen Schwachpunkte der Haftung darstellen. Außerdem wird für die Zwischenschichtbildung zusätzlich Schwefel benötigt, der der Kautschukmischung zusätzlich auch zugesetzt werden muß. Um eine beständige Haftung zwischen

Gummi und Metall herzustellen, ist es

weiterhin erforderlich, daß die Gummimischung sehr alterungsbeständig ist. Dafür wurden Mischungen vorgeschlagen, die Cobaltsalze enthalten. Diese Gummimischungen hatten wiederum den Nachteil, eine geringe Haltbarkeit aufzuweisen. Des weiteren ist für Stahlcordgummierungen bekannt, daß der Zusatz von Resorcin-Formaldehyd-Kondensationsprodukten die Alterungsbeständigkeit der Gummimischung erhöhen soll. Diese Kondensationsprodukte sind aber toxikologisch bedenklich, was deren Verarbeitung erschwert.

Es sind also bereits die vielfältigen Versuche unternommen worden, um die Haftung zwischen Gummi und Metall zu optimieren. Allerdings ist es jedoch in der Regel immer noch erforderlich den Festigkeitsträger und die Gummimischung der Haftmischung in engen Grenzen aufeinander abzustimmen. Das hat wiederum den Nachteil, daß bei der Kombination einer weiteren angrenzenden Gummischicht die Zusammensetzung dieser an die der Haftmischung angepaßt werden muß und somit nur in engen Grenzen variiert werden kann. Eine Variation der Gummizusammensetzung wirkt sich aber auf die Eigenschaften des Gummiproduktes aus, so daß diese auch nicht optimal eingestellt werden können. Die Notwendigkeit eine dauerhafte und stabile Haftung zum Stahlcord zu erzielen, schränkt daher die Freiheit ein, andere wünschenswerte Mischungseigenschaften zu optimieren.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte Haftung zwischen Gummi und metallischen Festigkeitsträgern herzustellen, die verfahrenstechnisch günstig erzielt werden kann.

Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß dadurch, daß die Haftvermittlersubstanz folgende Struktur aufweist:



wobei

X: -SH; -Si(Cl)₃; -Si(R₁(Cl)₂); -Si(OR₁)₃; -Si[R₁(OR₁)₂]; -COOH; -COCl

mit R₁ : Alkylrest (z.B. Methyl-, Ethyl- oder Propylrest) (verzweigt oder unverzweigt) und

R: -CH₂-; -CF₂-; -CH₂-CO-NH-CH₂-; -CF₂-CO-NH-CF₂-; -CH₂-CO-NH-CF₂-; -CF₂-CO-NH-CH₂-

mit 0 ≤ n, m ≤ 16 und

Ar: aromatisches und/oder heteroaromatisches System mit oder ohne Substituent

mit 0 ≤ l ≤ 6 und

Y: ungesättigter Rest ist, wobei n=m=l≠0.

Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, daß die obengenannte Verbindungsklasse durch die Funktionalität X eine große Adsorptionskraft zu metallischen Oberflächen aufweist und gleichzeitig durch die Funktionalität Y während der Vulkanisation des Kautschuks eine kovalente Bindung zu diesem hergestellt wird. Durch diese bifunktionelle Verbindungsklasse als Haftvermittler wird eine starke Haftung des Gummis am metallischen Festigkeitsträger ermöglicht.

Durch die oben genannten X-Funktionalitäten wird durch Adsorption eine starke Bindung zur metallischen oder metalloxidischen Oberfläche erzielt. Als metallische Substrate können herkömmliche reine Metalle wie z.B. Aluminium, insbesondere auch die Elemente der Nebengruppen des Periodensystems (z.B. Platin, Titanium, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Eisen), Legierungen wie z. B. Stahl, Messing, als auch Metalloxide, wie z. B. Aluminiumoxid, Eisenoxid verwendet werden. Durch die starke Adsorptionskraft der X-Funktionalität zur metallischen Oberfläche ist es möglich, eine monomolekulare Bedeckung an Haftvermittlersubstanz auf der metallischen Oberfläche aufzubringen. Demzufolge wird wenig Haftvermittlersubstanz benötigt, was kostengünstig ist. Als besonders vorteilhaft hat sich erwiesen, daß zur Haf-

tung zum metallischen Substrat hin die Haftvermittlersubstanz eine Thiolgruppe (-SH) als X aufweist, die im günstigsten Fall eine kovalente Bindung zur Metalloberfläche ausbildet. Es wurde gefunden, daß besonders bei diesen Verbindungen eine weitgehend spontane Adsorption an der metallischen Oberfläche auftritt, die zu einer monomolekularen Bedeckung der metallischen Oberfläche führt.

5 Als weiterer Strukturbaustein der erfindungsgemäßen Verbindungsklasse dient R (Alkylrest, fluorierter Alkylrest, Alkylrest bzw. fluorierter Alkylrest mit oder ohne Säureamidgruppierung dazwischen) als "Spacer". Je nach der Größe von n und m kann die Kettenlänge von R variiert werden. Dadurch wird die mechanische Stabilität (Kettenbeweglichkeit) der Bindung beeinflusst, so daß eine optimale Anpassung an die Art der metallischen Oberfläche bzw. durch Variation von m an das vulkanisierbare Polymer erfolgen kann. Bevorzugt ist eine -CH₂-oder -CF₂-Gruppierung mit n, m ≤ 12, wodurch eine optimale Haftvermittlerwirkung erzielt wird.

10 Als aromatische und/oder heteroaromatische Systeme können aus der Literatur herkömmliche Verbindungen verwendet werden, insbesondere Oligophenyle und Oligothiophene. Dabei können 0 bis 6 aromatische Einheiten, bevorzugt 0 bis 3, vorliegen. Bevorzugt befinden sich an diesem aromatischen und/oder heteroaromatischen System Substituenten, die deutlich elektronendrückend wie z. B. NH₂-Gruppierung, OCH₃-Gruppierung oder aber auch elektronenziehende Substituenten, wie z.B. CN-Gruppierung oder NO₂-Gruppierung. Je nach Art des Substituentens können diese wiederum Einfluß auf die Bindung zur metallischen Oberfläche oder zum vulkanisierbaren Polymer aufweisen. Als Beispiele seien für Ar an dieser Stelle auch Benzen, Anilin oder Pyrrol genannt.

20 Als günstig hat sich auch ein aromatisches und/oder heteroaromatisches System (Ar) erwiesen, das ein Thiophen enthält. Der Thiophenbaustein der Haftvermittlersubstanz kann wie bereits allgemein für das aromatische und/oder heteroaromatische System erwähnt, ebenfalls mit geeigneten Substituenten versehen sein. Der Thiophenring kann dabei direkt an R gebunden sein. Es ist aber auch möglich, den Thiophenring mit oder ohne geeigneten Substituenten an ein bereits vorhandenes aromatisches System anzubinden. Vorteilhafterweise hat sich insbesondere für das Thiophen als "Anbindungsverfahren" an ein bereits vorhandenes aromatisches System das Verfahren der Elektrodeposition bewährt. Bei diesem elektrochemischen Prozeß wird angenommen, daß dem Thiophen unter dem Einfluß einer elektrischen Spannung Elektronen entzogen werden. Das entstandene Thiophenradikal ist in der Lage, sich unter Abspaltung eines Wasserstoffprotons mit dem bereits vorhandenen aromatischen System zu verbinden. Da die Spannung, die dazu benötigt wird, um dem Thiophen ein Elektron zu entreißen, relativ gering ist, ist das Thiophen für eine Anbindung an ein bereits vorhandenes aromatisches System durch Elektrodeposition ("Grafting") besonders geeignet. Prinzipiell können aber auch andere Systeme, z.B. auch andere monomere oder oligomere Bausteine, mittels dieses Verfahrens 30 gebunden werden.

Wie bereits erwähnt, weist die erfindungsgemäße Haftvermittlersubstanz eine Funktionalität Y auf, die es ermöglicht, mit dem vulkanisierbaren Polymer eine kovalente Bindung einzugehen. Y kann z. B. ein ungesättigter Rest wie z.B. Styren- oder Isoprengruppierung; -CH=CH₂; -CH=CHCl; -CH=CH-D, mit D verzweigter oder unverzweigter Alkylrest (z. B. Methyl-, Ethyl-, Propylrest) 35 sein.

Je nach Art des zu vulkanisierenden Polymers kann die Funktionalität Y so gewählt werden, daß es während der Vulkanisation zu einer festen Bindung zwischen Polymer und Haftvermittlungssubstanz und somit auch zum Festigkeitsträger kommt. Als vulkanisierbare Polymere können sowohl Elastomere als auch thermoplastische Elastomere verwendet werden. Als Elastomere können z. B. Naturkautschuk, Styren-Butadien-Kautschuk, Butadienkautschuk, 40 Butylkautschuk, Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, Ethylen-Propylen-Dien-Copolymer oder Ethylen-Propylen-Copolymer zum Einsatz kommen. Als thermoplastisches Elastomer können aus dem Stand der Technik bekannte Polymere verwendet werden. Durch die Aufbringung des erfindungsgemäßen Haftvermittlers auf den metallischen Festigkeitsträger ist es möglich, eine hervorragende Bindung zumindest zwischen dem Elastomerblock des thermoplastischen Elastomers und dem Haftvermittler über dessen Funktionalität Y herzustellen. Es wird bereits so eine ausreichende Haftung 45 zwischen dem thermoplastischen Elastomer und dem Festigkeitsträger erzielt.

Es ist möglich, die Vulkanisation durch Schwefel oder durch Peroxide zu aktivieren. Insbesondere bei der Schwefelvulkanisation muß die Funktionalität Y der Haftvermittlungssubstanz Doppel- oder Dreifachbindungen aufweisen, um mit dem Polymer eine Bindung eingehen zu können.

50 Für das Herstellen eines Verbundes aus metallischem Festigkeitsträger, Haftvermittlersubstanz und vulkanisierbarem Polymer ist es vorteilhaft, wenn die Haftvermittlersubstanz in einem organischen Lösungsmittel gelöst vorliegt, und der metallische Festigkeitsträger durch diese Lösung gezogen wird (Dip-Prozeß). Dabei kann die Haftvermittlersubstanz bereits alle Funktionalitäten (X, Y), die zur Haftung sowohl an den Festigkeitsträger als auch an das vulkanisierbare Polymer erforderlich sind, aufweisen. Die mit der Haftvermittlersubstanz beschichteten metallischen Festigkeitsträger können dann mit einem vulkanisierbaren Polymer beschichtet werden und anschließend der Vulkanisation unterzogen werden. Es ist aber auch möglich, der Dip-Lösung eine Haftvermittlersubstanz zuzugeben, die noch nicht die vollständige Struktur des erfindungsgemäßen Haftvermittlerstoffes aufweist, so daß der metallische Festigkeitsträger zuerst mit der ihm zugesprochenen Funktionalität (X) der Haftvermittlersubstanz zumindest bedeckt wird. Anschließend kann dann z. B. durch Elektrodendeposition der restliche Strukturteil der Haftvermittlersubstanz zumindest mit der Funktionalität (Y) an den bereits am metallischen Festigkeitsträger haftenden Teil der Haftvermittlersub- 55

stanz angebunden werden. Danach kann, wie bereits erwähnt, das vulkanisierbare Polymer aufgebracht und vulkanisiert werden.

Prinzipiell sind aber auch noch andere herkömmliche Aufbringungsmöglichkeiten des Haftvermittlers auf den metallischen Festigkeitsträger möglich, wie z. B. das Überführen der Haftvermittlersubstanz in eine Gasphase und anschließende Abscheidung der Substanz auf dem metallischen Festigkeitsträger.

Durch die Verwendung der erfindungsgemäßen Haftvermittlersubstanz, wobei in der Regel eine monomolekulare Bedeckung der Haftvermittlersubstanz auf dem metallischen Festigkeitsträger ausreicht, wird erzielt, daß nur wenig von dieser Substanz benötigt wird, um den Festigkeitsträger vollständig zu bedecken, so daß durch die Verwendung des erfindungsgemäßen Haftvermittlers auch eine kostengünstigere Herstellung eines metallverstärkten Gummiproduktes möglich ist. Durch die Variation der Bausteine R und Ar sowie n und m ist es möglich, auf die Funktionalitäten X und Y so einzuwirken, daß eine Variation der Bindungsstärken der Haftvermittlersubstanz zum metallischen Festigkeitsträger bzw. zum vulkanisierbaren Polymer gewährleistet ist. Demzufolge können verschiedenartige metallische Festigkeitsträger mit verschiedenen vulkanisierbaren Polymeren beschichtet werden, die eine hervorragende Haftung zueinander aufweisen. Prinzipiell ist aber nicht einmal eine monomolekulare Bedeckung der Haftvermittlersubstanz auf dem metallischen Festigkeitsträger erforderlich (z.B. bei thermoplastischen Elastomeren). Durch die Funktionalitäten X und Y bewirken Adsorptionskräfte bzw. kovalente Bindungen eine feste Anbindung. Die Bindungsstärke einer kovalenten Bindung ist wesentlich größer als bei einer mechanischen Verzahnung, die bei herkömmlichen Messingbeschichtungen die Haftung bewirkt, so daß erfindungsgemäß eine festere Haftung erzielt wird. Außerdem wird der Nachteil der mechanischen Verzahnung, nämlich eine mangelnde Alterungsbeständigkeit des Verbundes durch den Einsatz der erfindungsgemäßen Haftvermittlersubstanz ausgeschaltet. Erfindungsgemäß können jetzt Gummiprodukte, die mit metallischen Festigkeitsträgern verstärkt sind, hergestellt werden, die korrosionsbeständiger sind und bessere mechanische Eigenschaften aufweisen. Bei mit Schwefel vulkanisierbaren Polymeren ist es jetzt nicht mehr erforderlich, eine zusätzliche Zugabe von Schwefel in die Kautschukmischung einzubringen, der bisher für eine ausreichende Haftschichtausbildung für vermessigten Festigkeitsträger erforderlich war. Durch den Einsatz des erfindungsgemäßen Haftvermittlers kann sogar auf eine gesonderte Haftmischung verzichtet werden.

Der erfindungsgemäße Haftvermittler kann für sämtliche Gummiprodukte, die mit metallischen Festigkeitsträgern verstärkt sind, eingesetzt werden, so z. B. für Fördergurte, Luftfedern, Riemen, Schläuche und insbesondere für Fahrzeugreifen. Bei letzterem, bei dem Drahtkerne (im allgemeinen Vollgummireifen und Luftreifen) und/oder Gürtellagen und/oder Karkasse aus Stahl bestehen, wurden durch den Einsatz des Haftvermittlers besondere Vorteile erzielt. Durch das Weglassen der Haftmischungen können bei der Herstellung des Fahrzeugreifens die einzelnen Kautschukmischungen aufeinander optimal abgestimmt werden, so daß es jetzt auch erfindungsgemäß z. B. möglich wird, die Laufflächenmischung direkt auf den Gürtel aufzubringen. Somit kann der Reifen kostengünstiger hergestellt werden und gleichzeitig in seinen Laufeigenschaften optimiert werden. Des weiteren hat der Reifen eine höhere Lebensdauer.

Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel anhand einer Zeichnung näher erläutert.


Es zeigt:

Figur 1 schematischer Ablauf der Herstellung eines vulkanisierten Verbundes aus Stahlcord und einer Gummimischung, bei dem als Haftvermittler die erfindungsgemäße Substanz eingesetzt wird.


Figur 2 einen radialen Querschnitt durch einen Fahrzeugluftreifen

Im Schema der Figur 1 ist dargestellt, daß ein Cord eines beliebigen Stahltyps (z.B. 0,8 % Kohlenstoff, Spurenelemente) im Schritt 1 mit einer Lösung, im einfachsten Fall Thiophenol (Phenylmethanthiol, Phenylethanthiol, usw.) in Toluol, behandelt wird. Prinzipiell kann anstelle eines Thiols Alkylsiliziumchlorid, wie z. B. Trichlormethylsilan, oder Alkylsiloxane, wie z. B. Hexamethyldisiloxan oder organische Säure (oder organische Säurechloride) verwendet werden. Die Konzentration des Thiols im Lösungsmittel Toluol ist z.B. 0,1 molar. Im Schritt 2 wird überflüssiges Thiol vom Stahlcord mit z.B. einer alkoholischen Lösung abgewaschen und im Schritt 3 einem Trocknungsprozeß bei ca. 60 °C unterzogen. Auf dem Stahlcord befindet sich nun ein Baustein der erfindungsgemäßen Haftvermittlungssubstanz, die durch eine kovalente Schwefelbindung auf dem Metall (Stahlcord) haftet. Durch Elektrodeposition (Schritt 4) wird nun der Teil der Haftvermittlungssubstanz (Y) an den bisher befindlichen Baustein der Haftvermittlungssubstanz am Festigkeitsträger gebunden. Dazu wird der behandelte Stahlcord in eine Dreielektrodenzelle in der sich als 0,1 molare Badlösung das Thiophen (z.B. Vinylthiophen in Acetonitril) befindet, geführt, wobei der Stahlcord als eine von diesen gepolt wird. Eine weitere Elektrode wird als Referenz verwendet (Silber/Silbernitratelektrode) und als Arbeitselektrode ein Platinkristall. Die Spannung wird von 0 auf 0,75 V in 500 mV pro Sekunde-Schritten erhöht. Durch die angelegte Spannung wird dem Thiophen ein Elektron entrissen und das verbleibende Thiophenradikal ist in der Lage sich an den ersten Baustein der Haftvermittlersubstanz, die sich bereits auf dem Festigkeitsträger (Stahlcord) befindet unter Abstraktion eines Wasserstoffatoms anzulagern, wobei der Mechanismus der Anlagerung noch nicht geklärt ist.

Die Schritte 1 und 4 sind im folgenden noch einmal kurz zusammengefaßt:



Nach der Elektrodeposition (Schritt 4) folgt ein weiterer Waschvorgang (Schritt 5) mit z.B. Wasser und ein Trocknungsprozeß (Schritt 6) bei ca. 60 °C. Die Schritte 4 bis 6 können auch weggelassen werden, wenn mit dem Dip-Vorgang (Schritt 1) bereits eine hinreichend reaktive Haftvermittlersubstanz auf den Stahlcord aufgebracht werden kann. Dazu muß die X- und Y-Funktionalität an der Haftvermittlersubstanz bereits vorhanden sein. Als Beispiel kommen folgende Verbindungen in Frage:



Nach dem Beschichten des Stahlcordes mit der Haftvermittlersubstanz folgt Schritt 7, nämlich das Aufbringen der unvulkanisierten Kautschukschicht. Dazu läuft in einem Kalandrier der mit Haftvermittler bedeckte Stahlcord ein und wird mit einer kalandrierten Kautschukplatte (z.B. Naturkautschukmischung) bedeckt. Dieser Verbund aus Stahlcord, Haftvermittlungssubstanz und Kautschukplatte kann in einem nächsten Verarbeitungsschritt 8 für die jeweilige Produktherstellung weiter verarbeitet werden. Für die Herstellung eines Fahrzeugluftreifens z. B. könnte der Verbund das Gürtelpaket darstellen, das während des Reifenbaus auf die Karkasse aufgelegt wird. Bei der weiteren Reifenherstellung wird auf das Gürtelpaket der unvulkanisierte Laufstreifen aufgebracht. Nach dem Fertigstellen des Reifenrohlings wird dieser in die Vulkanisierpresse gelegt und bei erhöhtem Druck und Temperatur vulkanisiert.

In der Figur 2 ist in Fahrzeugluftreifen mit einem Laufstreifen 1, metallischem Wulstkern 2, der sich im Wulstbereich 3 befindet, einem Wulstverstärker 4, einer Karkasse 5, Seitenwänden 6 und einem metallischen Gürtel 7 dargestellt. Der Wulstkern 2 und der Gürtel 7 sind im allgemeinen aus metallischen Festigkeitsträgern. Aber auch die Karkasse 5 kann aus Stahlcord gefertigt sein. Insbesondere werden solche Reifen für den Einsatz bei Lastkraftwagen

verwendet. Durch die Verwendung der erfindungsgemäßen Haftvermittlersubstanz können Reifen kostengünstiger hergestellt werden, da auf eine zusätzliche Haftmischung für metallische Festigkeitsträger verzichtet werden kann. Des weiteren können die einzelnen Kautschukmischungen besser aufeinander abgestimmt werden, so daß die Laufeigenschaften des Reifens optimiert werden können. Aufgrund der guten Haftung zwischen metallischem Festigkeitsträger und Gummi werden Korrosionsprobleme weitgehend vermieden, so daß der Reifen höheren mechanischen Belastungen standhält und somit eine längere Lebensdauer aufweist.

Patentansprüche

1. Haftvermittlersubstanz zur besseren Haftung zwischen einem vulkanisierbaren Polymer und einem metallischen Festigkeitsträger, dadurch gekennzeichnet, daß die Haftvermittlersubstanz folgende Struktur aufweist:



wobei

X: -SH; -Si(Cl)₃; -Si[R₁(Cl)₂]; -Si(OR₁)₃; -Si[R₁(OR₁)₂]; -COOH; -COCl
mit R₁ : Alkylrest (verzweigt oder unverzweigt) und

R: -CH₂-; -CF₂-; -CH₂-CO-NH-CH₂-; -CF₂-CO-NH-CF₂-; -CH₂-CO-NH-CF₂-; -CF₂-CO-NH-CH₂-
mit 0 ≤ n, m ≤ 16 und

Ar: aromatisches und/oder heteroaromatisches System mit oder ohne Substituent
mit 0 ≤ i ≤ 6 und

Y: ungesättigter Rest ist, wobei n=m=i≠0.

2. Haftvermittlersubstanz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß X eine SH-Gruppe ist.
3. Haftvermittlersubstanz nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das aromatische und/oder heteroaromatische System (Ar) ein thiophenhaltiges System ist.
4. Haftvermittlersubstanz nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein Teil des aromatischen und/oder heteroaromatischen Systems (Ar) mittels Elektrodeposition von monomeren oder oligomeren Bausteinen aufgebracht ist.
5. Haftvermittlersubstanz nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Substituent am aromatischen und/oder heteroaromatischen System (Ar) eine Elektronendonator oder -akzeptorwirkung aufweist.
6. Metallischer Festigkeitsträger zur Haftung an vulkanisierbarem Polymer, dadurch gekennzeichnet, daß der Festigkeitsträger mit der Haftvermittlersubstanz nach Anspruch 1 bedeckt ist.
7. Metallischer Festigkeitsträger zur Haftung an vulkanisierbarem Polymer nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Haftvermittlersubstanz auf den metallischen Festigkeitsträger mittels eines Dip-Vorganges aufgebracht ist.
8. Metallischer Festigkeitsträger zur Haftung an vulkanisierbarem Polymer nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Haftvermittlersubstanz auf dem metallischen Festigkeitsträger durch eine Gasphasenreaktion aufgebracht ist.
9. Verbund aus vulkanisierbarem Polymer, Haftvermittlersubstanz und metallischem Festigkeitsträger, dadurch gekennzeichnet, daß die Haftvermittlersubstanz die Struktur nach Anspruch 1 aufweist.
10. Verbund nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Polymer mit Schwefel vulkanisierbar ist.
11. Verwendung der Haftvermittlersubstanz nach Anspruch 1 für die Herstellung eines Fahrzeugreifens.

FIG. 1

